

CYANOLIT**TOTAL
TECH**

LE POUVOIR DE

**TOUT
FAIRE**3
NORMES
CE
FAÇADES
FENÊTRES
SANITAIRES

LA POLYVALENCE TOTALE TOTAL TECH, LE POUVOIR DE TOUT FAIRE grâce à sa TECHNOLOGIE EXCLUSIVE qui fusionne 3 POLYMÈRES. Chaque polymère apporte une propriété : RÉSISTANCE, ÉLASTICITÉ et ADHÉRENCE, c'est pourquoi il colle, jointe et répare dans n'importe quelle condition, résistant à des CONDITIONS EXTRÊMES, même sous l'eau.

TOUS MATÉRIAUX
& SUPPORTS*INTÉRIEUR
EXTÉRIEURRÉSISTE AU
CHLORE+90 °C
-40 °C
RÉSISTE AUX
TEMPÉRATURESRÉSISTE
AUX UV

TOTALTECH, LE POUVOIR DE TOUT FAIRE grâce à sa **TECHNOLOGIE EXCLUSIVE** qui fusionne **3 POLYMÈRES**. Chaque polymère apporte une propriété : RÉSISTANCE, ÉLASTICITÉ et ADHÉRENCE, c'est pourquoi il colle, jointe et répare.



CARACTÉRISTIQUES

Résistance	270 kg /10 cm ² .
Elasticité	450% sans retrait
Séchage rapide	Temps de séchage 1H , sec à cœur en 12 h. Peut être peint, même humide 24h max après l'application.
Résiste aux températures	- 40°C à + 90°C
Avantages	Résiste aux chlore, moisissures, gel & UV , colle sous l'eau
Coloris	Blanc



Certificat ISEGA pour usage à proximité de produits alimentaires. Valable uniquement pour TOTAL TECH BLANC et CRISTAL.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PARFAIT POUR

Pour le collage des matériaux transparents, en intérieur comme en extérieur, KOLTOUT TOTAL TECH CRISTAL est idéal pour :

- **La décoration** : plinthes, lambris, tasseaux, moulures, miroirs, rosaces en polystyrène, vasques en verre, collage de plateau en verre, etc.
- **La construction** : raccordement de menuiserie (aluminium, PVC, bois, etc), maçonnerie, joints ou collages étanches, rebouchage de fissures, joints de serre de jardin, de fenêtre, etc.
- **Le bricolage** : joints divers en salle de bain/ cuisine, goulottes électriques, etc.

MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être propres, dégraissés et exempts de parties friables. Eventuellement dégraisser avec de l'alcool à 90°.

Pour joindre :

1. Appliquer au pistolet en cordon et lisser dans les 7 min.
2. Laisser sécher 12h avant de solliciter le joint.

Pour fixer :

1. Appliquer au pistolet en cordon ou en plot.
2. Assembler et presser fortement et laisser sécher. Maintenir les pièces en position et soutenir les objets lourds le temps du séchage.
3. Laisser sécher 48h avant de solliciter le collage.

*Sauf PE, PP, PTFE, surfaces fragiles, friables, poussiéreuses, anti-adhérentes ou sur les peintures en mauvais état.



125 ml

290 ml



CONSEILS PRATIQUES

Nettoyer les restes de produit à l'état humide avec du papier absorbant.

Rendement : 30-35 mètres linéaires pour un joint de 3 x 3 mm.

Peut être peint 24h max après l'application. Faire un test avec une peinture acrylique.

Résiste à l'eau après 1h. Ne pas soumettre le cordon à une forte pression d'eau avant 12h.

SECURITÉ



Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS :
<https://www.quickfds.com/fr/>

CONDITIONNEMENTS

CODE	UC	PCB	GENCOD
33301133	CARTOUCHE 290 ML	12	3045203001314
33301134	TUBE 125 ML	12	3045203001307